

# パイオラン<sup>TM</sup>クロス 難燃テープ FR-10-WH

防災シート・難燃シートの固定に、現場・工場内などのボヤ対策に



建設技術展  
2020 近畿  
審査委員特別賞  
受賞

規格：50mm幅×25m巻  
入数：30巻入



▲ 試験動画

## 現場火災のリスク低減に!



自己消火性  
=延焼し難い

ノンハロゲン系  
難燃剤使用

軽くて簡単に  
手で切れる

### 燃焼性能試験

#### 燃焼試験測定風景

(防災シート+テープ)  
※試験片 角度 45°  
※赤枠=燃焼試験後  
※自社法



#### テープ種類

FR-10-WH (PEクロス)


Y-09-GR (PEクロス)

布テープ

#### 酸素指数測定風景

※酸素濃度設定 26%  
※着火 20秒後  
※自社法

自己消火



試験項目	測定値
厚み	0.21mm
SUS板粘着力	10N / 25mm
SUS板保持力	0.5mm
引張強度	300N / 50mm
酸素指数	26

※本データは「サンプル」測定値の一例です。

#### 【ご使用上の注意】

- 製造時に、シリコーンを使用しております。ご注意ください。
- 人体には直接貼らないで下さい。電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 被着体の材質、使用条件によっては、糊残り・表面破壊・変色する恐れがあります。必ず問題の無い事を確認の上、ご使用下さい。
- 貼る面のホコリ・油分・水分等は充分拭きとって下さい。
- テープは、直射日光や高温な場所を避け、涼しい所で保管して下さい。

### 使用例



ダイヤテックス株式会社 [www.diatex.co.jp](http://www.diatex.co.jp)

本社：東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル5F TEL:03-3254-3222(直)  
大阪支店：大阪府中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル7F TEL:06-6222-8580(代)