



- 引き出しやすく作業性がよい
- 剥がすときにテープが切れにくい
- 優れた直線性

建築塗装用 **マスキングテープ**

255G



建築塗装に特化した3つの特長

テープの解きほぐし



引き出しやすく
作業性がよい

基材強度



剥がすときに
テープが切れにくい

基材のコシ



優れた直線性

建築塗装用

マスキングテープ 255G

色	粘着剤	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
黄緑	アクリル粘着剤	0.092	1.44	34.4	6

(注意)特性値は実測の平均値であり保証値ではありません。



略 称	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (巻)	中箱 (巻)	外装 (巻)	個装 JAN コード
255G-12	12	18	10	100	1000	4987167097370
255G-15	15		8	80	800	4987167097387
255G-18	18		7	70	700	4987167097394
255G-20	20		6	60	600	4987167097400
255G-24	24		5	50	500	4987167097417
255G-30	30		4	40	400	4987167097424
255G-40	40		3	30	300	4987167097431
255G-50	50		2	20	200	4987167097448

巻心:内径25mm、再生紙使用

貼付先の素材がデリケートなシーンでは弱粘着タイプがオススメです

弱粘着

マスキングテープ 252A

色	粘着剤	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
ライトブルー	アクリル粘着剤	0.092	1.03	35.7	6

(注意)特性値は実測の平均値であり保証値ではありません。



略 称	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (巻)	中箱 (巻)	外装 (巻)	個装 JAN コード
252A-12	12	18	10	100	1000	4987167096885
252A-15	15		8	80	800	4987167096892
252A-18	18		7	70	700	4987167096908
252A-20	20		6	60	600	4987167096915
252A-24	24		5	50	500	4987167096922
252A-30	30		4	40	400	4987167096939
252A-40	40		3	30	300	4987167096946
252A-50	50		2	20	200	4987167096953

巻心:内径25mm、再生紙使用

■使用上のご注意

●この製品は建築塗装用マスキングテープです。用途以外にはご使用にならないでください。●電気絶縁用には使用しないでください。●人体に直接貼らないでください。●建材の種類によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●長時間、直射日光を受けたり高温にさらされると、のり残りをすることがあります。●貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取って貼りつけてください。●しっかり押さえて貼りつけてください。●テープを保管する場合、直射日光を避けて涼しいところへおいて下さい。

●お問い合わせは・・・



びったり技術で
明日をつくる

ニチバン株式会社

工業品営業統括部

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

■東日本営業部

【東京】 ☎(03)5229-7523

【仙台】 ☎(022)390-0220

札幌オフィス ☎(011)231-2310

■中部営業部

【名古屋】 ☎(052)229-1768

■西日本営業部

【大阪】 ☎(06)4803-2331

【広島】 ☎(082)249-1703

【福岡】 ☎(092)521-1176

■特販営業部

☎(03)5978-5652

■お客様相談室

0120-377-218

ニチバンホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>